

Fiche technique du produit Biofaser Dekor

Classification : Panneau de fibres de bois selon la norme EN 316
Norme de test : EN 622
Classe technique: HB (plaques à usage général pour utilisation dans les zones sèches)

Caractéristiques	Méthode d'essai / Norme de Référence	Unité	Valeur
Masse volumique apparente	EN 323	kg/m ³	> 1000
Épaisseur	EN 324-1	mm	2,5 – 8,0
Résistance à la flexion	EN 310	N/mm ²	> 40
Gonflement en épaisseur (24h)	EN 319	%	< 35
Humidité du panneau	EN 322	%	4 – 8
Formaldéhyde (methode de Perforator)	EN ISO 12460-5	mg/100g	< 8,0
Formats		mm	2820 x 2070 2800 x 1850 2150 x 1850 ou sur demande

Tolérances dimensionnelles	Méthode d'essai / Norme de Référence	Unité	Valeur
Épaisseur	EN 324-1	mm	± 0,2
longueur	EN 324-1	mm	± 5,0
largeurs			± 3,0

Remarques importantes

Manipulation

Il y a un risque d'explosion de poussière lors de travaux sur le matériau, comme le meulage et le sciage. Ne pas fumer pendant ces travaux, éloigner les sources de feu ouvertes, assurer une bonne ventilation et aspirer la poussière au point d'origine.

Lagerung

Le produit doit être stocké dans un endroit sec et bien ventilé (humidité relative de 35 à 65 %). Comme ce produit ne contient pas de biocides ou d'autres conservateurs, une exposition prolongée à l'eau de condensation et une ventilation insuffisante peuvent entraîner une attaque fongique. Le produit "Biofaser Dekor" est un matériau difficilement inflammable mais combustible et ne doit donc pas être stocké avec des matériaux hautement inflammables.

Compatibilité matérielle : le produit est compatible avec tous les matériaux.

Informations sur l'élimination

L'élimination peut se faire par mise en décharge, recyclage matériel ou thermique (dans des installations appropriées) sous forme de biomasse. Le matériau est biodégradable. Les numéros de code de déchets suivants du catalogue européen des déchets (CED) sont possibles selon l'origine : par exemple 030105, 170201, 200138 Numéro de code de déchets selon ÖNORM : 17201